

Metode pengujian kuat tarik baja beton

DAFTAR ISI

buku contoh

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.

DAFTAR ISI.	vii
BAB I : DESKRIPSI.	1
1.1 Maksud dan Tujuan.	1
1.1.1 Maksud.	1
1.1.2 Tujuan.	1
1.2 Ruang Lingkup.	1
1.3 Pengertian.	1
BAB II : PERSYARATAN-PERSYARATAN.	2
2.1 Jumlah Contoh.	2
2.2 Pengelolaan Contoh.	2
2.3 Sistem Pengujian.	2
BAB III : KETENTUAN-KETENTUAN.	4
3.1 Benda Uji.	4
3.2 Peralatan.	6
3.3 Perhitungan	7
BAB IV : CARA PENGUJIAN.....	8
BAB V : LAPORAN UJI	12
LAMPIRAN A, DAFTAR NAMA DAN LEMBAGA	13

BAB I DESKRIPSI

1.1 Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud

Metode ini dimaksudkan sebagai pegangan untuk melakukan pengujian kuat tarik baja beton.

1.1.2 Tujuan

Tujuan metode ini adalah untuk mendapatkan nilai kuat tarik baja beton dan parameter lainnya. Pengujian ini selanjutnya dapat digunakan dalam pengendalian mutu baja.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup metode ini meliputi persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan, dan cara pengujian serta laporan hasil uji.

1.3 Pengertian

Yang dimaksud dengan :

- 1) baja beton adalah baja yang digunakan sebagai penulangan dalam konstruksi beton bertulang.
- 2) nilai kekuatan tarik adalah besarnya gaya tarik maksimum yang bekerja pada saat benda uji putus, dibagi dengan luas penampang benda uji.
- 3) contoh baja beton adalah batang batang beton yang panjangnya tertentu, yang diambil dari tempat penyimpanan secara acak serta dianggap mewakili sejumlah baja beton yang akan digunakan sebagai bahan struktur;
- 4) benda uji adalah batang baja beton yang mempunyai bentuk dan dimensi tertentu, yang dibuat/diambil dari contoh-contoh baja beton.

PERSYARATAN - PERSYARATAN

2.1 Jumlah Contoh

- 1) jumlah contoh dari setiap jenis dan ukuran baja beton yang diperlukan untuk pengujian kuat tarik beton ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) jika suatu konstruksi beton akan menggunakan lebih dari satu jenis dan ukuran baja beton, maka setiap jenis dan ukuran harus dilakukan pengujian kuat tarik.
- 3) pengambilan contoh-contoh untuk setiap jenis dan ukuran baja beton dilakukan secara acak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 4) dimensi setiap contoh ditentukan berdasarkan bentuk, dimensi, dan jumlah benda uji.

2.2 Pengelolaan Contoh

- 1) setiap contoh diberi label yang jelas, sehingga identitas contoh itu dapat diketahui
- 2) label contoh meliputi
 - (1) nomor contoh;
 - (2) jenis dan grade baja beton;
 - (3) dimensi contoh;
 - (4) asal pabrik;
 - (5) petugas/teknisi yang mengambil contoh;
 - (6) tanggal pengambilan contoh.
- 3) contoh-contoh baja beton harus ditempatkan pada tempat yang baik sehingga terhindar dari pengaruh korosi dan bahaya destruksi lainnya.

2.3 Sistem Pengujian

Sistem pengujian antara lain;

- 1) pengujian kuat tarik baja beton untuk setiap contoh dilakukan secara ganda (*duplo*) demikian untuk setiap contoh harus disiapkan 2 (dua) buah benda uji;

- 2) pencatatan data pengujian harus menggunakan formulir laboratorium yang berisi:
- (1) identitas benda uji dan contoh;
 - (2) teknisi penguji;
 - (3) tanggal pengujian;
 - (4) penanggung jawab pengujian;
 - (5) pencatatan data pengujian;
 - (6) nama laboratorium dan instansi penguji.
- 3) hasil pengujian harus ditanda tangani oleh penanggung jawab.

BAB III

KETENTUAN - KETENTUAN

3.1 Benda Uji

Benda uji yang dimaksud adalah :

- 1) benda uji merupakan batang proposional dimana perbandingan antara panjang dan luas penampang sebelum pengujian adalah sama;

$$l_o = K \sqrt{A_{so}}$$

l_o = panjang ukur benda uji, mm

A_{so} = luas penampang terkecil semula, mm²


- 2) besarnya nilai k adalah sebagai berikut :

(1) untuk dp5, maka $k = 5,65$ sehingga $l_o = 5d$

(2) untuk dp10, maka $k = 11,3$ sehingga $l_o = 10d$

- 3) bentuk dan dimensi benda uji adalah sebagai berikut :


- (1) jika diameter contoh ≤ 15 mm sehingga gaya tarik maksimum lebih kecil dari kapasitas mesin tarik, maka benda uji dibuat dengan bentuk dan dimensi seperti tercantum pada GAMBAR 1.



GAMBAR 1

BENTUK BENDA UJI YANG MEMPUNYAI DIAMETER ≤ 15 MM.

- (2) jika diameter ≤ 5 mm sehingga gaya tarik maksimum melebihi kapasitas mesin tarik, maka bentuk dan dimensi benda uji dibuat seperti GAMBAR 2.



GAMBAR 2

BENTUK BENDA UJI YANG MEMPUNYAI DIAMETER
> 15 MM.

Keterangan notasi :

l_t = panjang total benda uji, mm
 l_0 = panjang ukur semula benda uji, mm
 D_0 = diameter terkecil benda uji, mm
 D = diameter contoh, mm
 h = panjang bagian benda uji yang terjepit pada mesin tarik
 r = jari-jari cekungan, bagian benda uji yang konis, mm
 p = panjang bagian benda uji yang berbentuk konis, mm

- (3) untuk baja lunak, diameter yang terjepit D harus dipertebal, sedang untuk baja keras panjang h harus diperbesar;

- 1) besarnya parameter dimensi yang tercantum pada DAFTAR dibawah ini;

DAFTAR

DAFTAR PARAMETER BENDA UJI (UKURAN DALAM MM) .

d	D min	h min	n	p	r	batang percobaan dp5			batang percobaan dp10		
						Lo	Lo+2n	Lt min	Lo	Lo+2n	Lt min
6	8	25	3	2,5	3	30	36	91	60	66	121
8	10	30	4	3	4	40	48	114	80	88	154
10	12	35	5	3	5	50	60	136	100	110	186
12	15	40	6	4	6	60	72	160	120	132	220
14	17	45	7	4,5	7	70	84	183	140	154	253
16	20	50	8	5,5	8	80	96	207	160	176	287
18	22	55	9	6	8	90	108	230	180	198	320
20	24	60	10	6	10	100	120	252	200	220	352
25	30	70	12,5	7,5	12,5	125	150	305	250	275	430

- 5) untuk baja deform, diameter benda uji adalah :

$$D_o = 4,0295 \times B$$

dimana :

D_o = diameter benda uji, mm

B = berat benda uji persatuan panjang, N/mm.

3.2 Peralatan

Peralatan untuk pengujian kuat tarik baja beton terdiri dari :

- 1) mesin uji tarik, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

(1) mempunyai kecepatan tarik yang merata dan dapat diatur sedemikian rupa sehingga besarnya penambahan tegangan tidak melebihi 10 MPa untuk setiap detik;

(2) pembacaan gaya, dapat dilakukan dengan ketelitian 10% dari gaya tarik maksimum;

2) alat pengukur geser;

3) peralatan pembuat benda uji, yaitu :

- (1) alat pemotong baja;
- (2) alat penggores benda uji;
- (3) mesin bubut;

4) formulir pengujian kuat tarik.

3.3 Perhitungan

Parameter pengujian dihitung dengan rumus-rumus sebagai berikut;

1) kekuatan tarik f_s

$$f_s = \frac{P_{maks}}{A_{so}} \dots\dots\dots (1)$$

2) Kekuatan tarik pada batas ulur f_y

$$F_y = \frac{P_y}{A_{so}} \dots\dots\dots (2)$$

3) prosentasi perpanjangan s

$$s = \frac{l_u - l_o}{l_o} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

4) kontraksi

$$= \frac{A_{so} - A_{su}}{A_{so}} \times 100 \% \dots\dots\dots (4)$$

BAB IV

CARA PENGUJIAN

Ikhwal proses pengujian adalah sebagai berikut :

- 1) buatlah benda uji untuk setiap contoh dengan bentuk dan dimensi yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam BAB III;
- 2) setiap contoh dibuat 2 (dua) buah benda uji untuk pengujian ganda;
- 3) setiap benda uji dilengkapi dengan nomor benda uji, nomor contoh serta dimensinya;
- 4) pasang benda uji dengan cara menjepit bagian h dari benda uji padat alat penjepit mesin tarik; sumbu alat penjepit harus berimpit dengan sumbu benda uji.
- 5) tarik benda uji dengan penambahan beban sebesar 10 MPa/detik sampai benda uji itu putus; catat dan amatilah;
- 6) besarnya perpanjangan yang terjadi setiap penambahan yang terjadi setiap penambahan beban 10 MPa;


jika benda uji merupakan baja lunak, maka harus dicatat harus dicatat besarnya gaya tarik pada batas ulur, P_y ;

gaya tarik maksimum, P_{max} .
- 7) buatlah grafik antara gaya tarik yang bekerja dengan perpanjangan;

(1) untuk baja lunak lihat GAMBAR 3-1


Buat garis DE//AB untuk menentukan besarnya perpanjangan $e = AE$.

Garis AF = batas ulur.



GAMBAR 3-1
GRAFIK GAYA TARIK PERPANJANGAN UNTUK
BAJA LUNAK

Ukur diameter bagian benda uji yang putus (D_u) dan panjang setelah putus (l_u), lihat GAMBAR 4.



GAMBAR 4

PENAMPANG BAGIAN YANG PUTUS

Hitung parameter-parameter pengujian dengan menggunakan rumus-rumus yang tercantum pada pasal 3.3.

BAB V

LAPORAN UJI

Laporan uji kuat tarik baja beton perlu mencantumkan data sebagai berikut :

1) identitas contoh :

- (1) nomor contoh;
- (2) jenis contoh;
- (3) asal pabrik dan proyek yang akan menggunakan.

2) laboratorium/instansi yang melakukan pengujian:

- (1) nama teknisi yang melakukan pengujian;
- (2) nama jabatan yang bertanggung jawab terhadap hasil pengujian.

3) hasil pengujian;

4) rekomendasi dan saran-saran.

LAIN - LAIN

PENGUJIAN KUAT TARIK BAJA BETON

Tanda tangan pemeriksa ;

Diperiksa

LAMPIRAN E

KELOMPOK NAMA DAN LEMBAGA

1) Pemrakarsa

Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan, Badan
Penelitian dan Pengembangan PU.

2) Penyusun

N A M A	LEMBAGA
Ir. Soemartono Mulyadi	Pusat Litbang Jalan
Ir. Lanneke Tristanto	Pusat Litbang Jalan
John Dachtar, B.E.	Pusat Litbang Jalan

2) Susunan Panitia Tetap SKK

KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
Ketua	Kepala Badan Litbang PU	Ir. Suryatin Sastromijoyo
Sekretaris	Sekretaris Badan Litbang PU	DR. Ir. Bambang Soemitroadi
Anggota	Kepala Pusat Litbang Jalan	Ir. Soedarmanto Darmonegoro
Anggota	Kepala Pusat Litbang Pengairan	Ir. Soelastri Djeboeddin
Anggota	Kepala Pusat Litbang Pemukiman	Ir. SM. Ritonga
Anggota	Sekretaris Ditjen Cipta Karya	Ir. Soeratmo Notodipuro
Anggota	Sekretaris Ditjen Bina Marga	Ir. Satrio
Anggota	Sekretaris Ditjen Pengairan	Ir. Mamad Ismail
Anggota	Kepala Biro Hukum Dep. PU	Ali Muhammad,, S.H.
Anggota	Kepala Biro Bina Sarana Perusahaan.	Ir. Nuzwar Nurdin

4. Susunan Panitia Kerja Jajati

JABATAN	NAM.	LEMBAGA
Ketua	Ir. Satrio	Ditjen Bina Marga
Sekretaris	Ir. Soedarmanto Darmonegoro	Pusat Litbang Jalan
Anggota	DR. Ir. Patana Rante Toding	Direktorat Pelaksana Timur
Anggota	Ir. Soemartono Mulyadi	Pusat Litbang Jalan
Anggota	Ir. Lanneke Tristanto	Pusat Litbang Jalan
Anggota	Alan Rachlan, M.Sc.	Pusat Litbang Jalan
Anggota	Ir. Machfud Madjid	Direktorat Bina Program Jalan
Anggota	Ir. Hartini Arsil	Pusat Litbang Pemukiman
Anggota	Ir. Rusli Ruslan	Asosiasi Kontraktor Indonesia
Anggota	Ir. Suhaemi Daud	Pusat Litbang Jalan
Anggota	Drs. Nano Tresna	B4 Teknik Dep. Perindustrian
Anggota	Ir. Syarifuddin Nasution, M.Eng.	Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia
Anggota	Ir. Hartoni Djohan, M.Sc.	Kanwil. Dep. PU. Prop. Jawa Barat
Anggota	DR. Ir. Binsar Hariandja	Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia
Anggota	Ir. Sumarliah Ichary	Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
Anggota	Soejoto, B.E.	Direktorat Pelaksana Timur
Anggota	Ir. Prikamto	Pusat Litbang Jalan

Daftar Pra Konsensus

N A M A	KELOMPOK
Ir. Soemartono Muljadi	Pusat Litbang Jalan
Ir. Lanneke Tristanto	Pusat Litbang Jalan
Ir. Rahadi Sukirman	Pusat Litbang Jalan
Ir. Ruseno W. MSc	Pusat Litbang Jalan
John Dachtar BE	Pusat Litbang Jalan
Drs. Eddy Sumardi	Pusat Litbang Jalan
Ir. Saroso BS.	Pusat Litbang Jalan
Syamsudin H. BE	Pusat Litbang Jalan

Dieserta Konsensus

N A M A	LEMBAGA
DR. Ir. Patana Rante Toding	Direktorat Pelaksana Timur
Ir. Soemartono Mulyadi	Pusat Litbang Jalan
Ir. Lanneke Tristanto	Pusat Litbang Jalan
Ir. Rusli Ruslan	Asosiasi Kontraktor Indonesia
Ir. Suhaemi Daud	Pusat Litbang Jalan
Ir. Syarifuddin Nasution, M.Eng	Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia
Ir. Sumarliah Ichary	Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
Ir. Memet	Kanwil Dep. PU Propinsi Jawa Barat
Soejoto, B.E.	Direktorat Pelaksana Timur
Ir. Prikamto	Pusat Litbang Jalan
Ir. Hermin Tjahjati, M.Sc	Pusat Litbang Jalan
John Dachtar, B.E.	Pusat Litbang Jalan
Muin Syarifudin, B.E.	Pusat Litbang Jalan
R.H. Tular	Pusat Litbang Jalan
Deddy, B.E.	B4 Teknik Dep. Perindustrian

7) Peserta . Penuntakhiran Konsep

M A	LEMBAGA
Ir. Suryatin Sastromijoyo	Badan Litbang PU
Ir. Soelastri Djennoedin	Pusat Litbang Pengairan
Ir. Soedarmanto Darmonegoro	Pusat Litbang Jalan
Ali Muhammad, S.H.	Biro Bina Sarana Perusa- haan
Ir. Edi Paminto, M.Eng.	Ditjen Pengairan
Ir. Machfuds M.	Ditjen Bina Marga
Drs. Benny Ahmad	Pusdata
Ir. Siti Widyastuti	Biro Bina Sarana Perusa- haan
Ir. Carlina S., Dipl.HE.	Pusat Litbang Pengairan
Ir. Lanneke Tristanto	Pusat Litbang Jalan
John Dachtar, B.E.	Pusat Litbang Jalan
Ir. Saroso BS.	Pusat Litbang Jalan
Bambang Oetojo, S.H.	Pusat Litbang Pemukiman
Ir. Suwandojo Siddiq	Pusat Litbang Pemukiman
Drs. Muhd. Muhtadi	Badan Litbang PU.
Drs. Randing S.	Badan Litbang PU.
Ir. Lolly Martina	Badan Litbang PU.
DR. Ir. D.A. Simarmata	Badan Litbang PU.
Ir. KGS. Achmad	Pusat Litbang Jalan

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.or.id